


Dow Corning Toray
SE5006
シーラント

炎から守る、厳しい天候にも強い。
防火戸用指定シーリング材、登場。



新発売 SE5006シーラント
JIS A5758耐久性区分9030に適合

JSIA-015017 F☆☆☆☆



Dow Corning Toray SE5006



04-03

JSIA-015017 F☆☆☆☆



特長

SE5006 シーラントは 1 成分形アルコールタイプの防火戸用指定シリコンシーリング材です。耐久性、耐候性に優れ、JIS A 5758 の耐久性区分 9030 に適合します。

用途

防火設備、特定防火設備の目地シール（※性能認定を必要とする場合があります。）

代表特性

規格	試験項目	単位	測定値
	外観		ペースト状
	流動性		なし
JIS A 1439	タックフリー	min	10
	不揮発分	%	97.5
JIS K 6249	密度		1.48
JIS K 6249	引張強さ	MPa	2.6
JIS K 6249	伸び	%	665
ASTM E659	発火点	℃	468

密度、引張強さ、伸びに関しては、23±2℃/50%RH×7日後

JIS A 5758 に基づく性能試験結果

JIS A 5758 耐久性区分 9030 合格

発熱特性試験結果

試験方法	SE 5006	規定
旧昭和 45 年建設省告示 第 1828 号による 基材試験	合格	着炎時間が 100 秒以上、 かつ温度時間面積が 50℃・分以下であること

色の種類

グレー、ライトグレー2、ブラック、ホワイト

包装単位

330MLカートリッジ、10本入りダンボール箱

■この商品に関するお問い合わせは…

テクニカルインフォメーションセンター

☎ 0120 - 77 - 6278

または

ウェブサイト

www.dowcorning.co.jp